

**PALINAL**

High Technology Paint

607.0759 NEW FORMULA**CONVERTER ACRIL POLIURETANICO EXTRA**

ACRYLIC POLYURETHANE EXTRA CONVERTER

PREPARAZIONE	Preparation Préparation Preparación Vorbereitung	APPLICAZIONE A SPRUZZO STANDARD	APPLICAZIONE AD ALTA RESA A SPRUZZO
RAPPORTO BASE : CONVERTER SUGGERITA	Recommended base to converter ratio Rapport base: convertisseur conseillé Relación base: convertidor recomendada Grundverhältnis: vorgeschlagener konverter	1 : 1	1 : 1
RAPPORTO MISCELA	Mixing ratio Rapport de mélange Relación de Mezcla Mischungsverhältnis	2 : 1	4 : 1
VISCOSITA' ALLA VENDITA	Viscosity at sale time Viscosité à la vente Viscosidad a la venta Viskosität beim verkauf	80" DIN/4 ±10"	80" DIN/4 ±10"
PRODOTTO	Product Produit Producto Produkt	BASE + 607.0759	100 VOL
CATALIZZATORE	Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator	992.HS-- STANDARD 993.0003 HIGH YELD	50 VOL - 25 VOL
DILUENTE	Thinner Diluant Diluyente Verdünner	085.0015 FAST 085.0020 STANDARD 085.0030 SLOW	20 VOL

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Les données se réfèrent à l'application standard | Los datos se refieren a la aplicación Standard | Die Daten beziehen sich auf die Standardanwendung

The product is suitable for uses not regulated by Legislative Decree 161/2006 (2004/42/EC Directive)

TDS 66 ED. 12/2021



APPLICAZIONE

Application | Application |
Aplicación | Anwendung

STANDARD

HIGH YIELD

	POT LIFE Pot life (20° C) Vie en pot (20° C) Vida de la mezcla (20 °C) Topfzeit (20° C)	2h	90'
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Viscosité d'application Viscosidad de aplicación Spritzviskosität	17" ± 1" DIN/4	21" ± 2" DIN/4
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Regulación de la pistola Réglage du pistolet Sprühpistoleinstellung	2 Giri Turns Tours Vueltas Umdrehungen	2 Giri Turns Tours Vueltas Umdrehungen
	UGELLO Nozzle Buse Boquilla Düse	1,3 - 1,5 mm RP	1,4 - 1,6 mm RP
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Pression de l'air Presión de aplicación Luft	3 - 4 RP	3 - 4 RP
	NUMERO MANI Number of coats Nombre des couches Numero de capas Anzahl Spritzgänge	2	2
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Intervalle entre les couches Intervalo entre capas Intervall zwischen den Spritzgängen	10'	15' - 20'

ESSICCAZIONE & RESA

Drying & Yield | Séchage & Rendment |
Secado & Rendimiento | Trocknung & Ergiebigkeit

STANDARD

HIGH YIELD

	APPASSIMENTO Flash time Tiempo de secado Flétrissement Ablüfzeit	20'	30'
	FUORI POLVERE Dry dust free Hors poussière Fuera polvo Staubtrocken	10' - 15'	20' - 25'
	SECCO AL TATTO Dry to the touch Sec au toucher Seco al tacto Berührungstrocken	2h	3h
	ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying Séchage complet Secado completo Vollständige Trocknung	20 °C: 24h 60 °C: 1h	20 °C: 24h 60 °C: 1h
	LUCIDABILITA' Polishability at 20 °C Polissabilité à 20° C Pulido a 20°C Schleifbar bei 20°C Polishability at 60 °C Polissabilité à 60° C Pulido a 60°C Schleifbar bei 60°C	24h 60'	24h 60'
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Espesor de película seca Épaisseur de la pellicule sèche Trockenschichtstärke	40-50 µ	80-100 µ
	RESA RFU -M² / KG x 1 µ Yield RFU Rendement RFU Rendimiento RFU Ergiebigkeit RFU	420	505
	GLOSS Gloss Gloss Gloss Glanz	> 90	> 90

* Per resistenze chimico/fisiche reticolazione completa a 20°C : 7 giorni |
For chemical/physical resistance full cross-linking at 20°C : 7 days |
Pour la résistance chimique/physique réticulation complète à 20°C : 7 jours |
Para resistencias químicas/físicas reticulación completa a 20 °C : 7 días |
Erhalt vollständiger chemischer und physikalischer Festigkeit nach kompletter Vernetzung bei 20 °C : 7 Tage

TDS 66 ED. 12/2021



CARTEGGIATURA

Sanding | Ponçage
Lijado | Schmirgeln

	ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding Orbital à sec Roto-orbital seco Exzenterschleifer Trocken	-
	CART MANUALE SECCO Dry manual sanding Ponçage manuel à sec Lijado manual a seco Handschliff Trocken	-
	SOVRAVERNICIABILE Overcoatable Survernissable Repintable Überstreichbar	-

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Produits complémentaires | Productos complementarios | Komplementäres Produkt

	CATALIZZATORE Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator	DILUENTE Thinner Diluant Diluyente Verdünner	AUSILIARI Auxiliaries Auxiliaires Auxiliares Hilfsmittel
992.HS--	Standard		
993.0003	Alta resa High Yield Haut Rendement Alto Rendimiento Hoher Ausbeute		
085.0020		Standard	
085.0015		Rapido Fast Rapide Rápido Schnell	
085.0030		Lento Slow Lent Lento Langsam	

CONSERVABILITA'

Storing | Durée de conservation |
Tiempo de conservación | Haltbarkeit

	CONSERVABILITA' Storing Durée de conservation Tiempo de conservación Haltbarkeit	CONVERTER 36 5 < °C < 35	Converter Convertisseur Converteidor Konverter Mesi Months Mois Meses Monate
--	---	--	---



PALINAL

High Technology Paint

607.0759 NEW FORMULA

CONVERTER ACRIL POLIURETANICO EXTRA

ACRYLIC POLYURETHANE EXTRA CONVERTER

TYPE AND FIELD OF APPLICATION

Acrylic polyurethane enamel with high mechanical and chemical resistance characteristics. Excellent durability and covering yield. 607.0759 is suitable for painting truck cabs, buses, coaches and in general prestigious industrial vehicles.

COLORS

Available for every color of the Polypal palette system.

PREPARATION OF SUBSTRATE

Apply on pre-painted substrate using our polyacrylic fillers series 873 or water fillers (series 180, 173, and 161).

TOOL WASHING

Use washing thinner code 044----- or nitro thinner code 047-----.

NOTES

The product is suitable for uses not regulated by Legislative Decree 161/2006 (2004/42/EC Directive)

TDS 66 ED. 12/2021

PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.