



PALINAL

High Technology Paint

881.7777

FONDO EPOXY BAGNATO|BAGNATO

WET ON WET EPOXY FILLER

2004/42/IIB(c)(540)515

COLORE

881.7777 GRIGIO	GREY GRIS GRIS GRAU
881.1111 BIANCO	WHITE BLANC BLANCO WEIß
881.9005 NERO	BLACK NOIR NEGRO SCHWARZ

PREPARAZIONE

Preparation | Préparation |
Preparación | Vorbereitung



RAPPORTO MISCELA

Mixing ratio | Rapport de mélange |
Relación de Mezcla | Mischungsverhältnis

3 : 1

PRODOTTO

Product | Produit | Producto | Produkt

881.7777

100 VOL

CATALIZZATORE

Hardener | Catalyseur | Catalizador | Katalysator

897.2000 STANDARD
882----- SLOW

33 VOL
25 VOL

DILUENTE

Thinner | Diluant | Diluyente | Verdünner

077----- STANDARD






15-20 VOL

TDS B01A ED. 12/2021



PRODOTTO PRODUCT PRODUIT PRODUCTO PRODUKT 881.7777	CATALISI CATALYSIS CATALYSE CATÁLISIS KATALYSE 897.2000	DILUIZIONE DILUTION DILUTION DILUCION VERDÜNNUNG 077-----
50 g	10 g	12,5 g
100 g	20 g	25 g
150 g	30 g	37,5 g
200 g	40 g	50 g
250 g	50 g	62,5 g
300 g	60 g	75 g
350 g	70 g	87,5 g
400 g	80 g	100 g
450 g	90 g	112,5 g
500 g	100 g	125 g
600 g	120 g	150 g
700 g	140 g	175 g
800 g	160 g	200 g
900 g	180 g	225 g
1000 g	200 g	250 g

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Les données se réfèrent à l'application standard | Los datos se refieren a la aplicación Standard | Die Daten beziehen sich auf die Standardanwendung

APPLICAZIONE Application Application Aplicación Anwendung		
	POT LIFE Pot life (20° C) Vie en pot (20° C) Vida de la mezcla (20 °C) Topfzeit (20° C)	8 ORE
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Viscosité d'application Viscosidad de aplicación Spritzviskosität	17" ± 1" DIN/4
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Regulación de la pistola Réglage du pistolet Sprühpistoleinstellung	2,5 Giri Turns Tours Vueltas Umdrehungen
	UGELLO Nozzle Buse Boquilla Düse	1,5 - 1,7
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Pression de l'air Presión de aplicación Luft	2 - 2,5 HVLP/ LVLP - RP
	NUMERO MANI Number of coats Nombre des couches Numero de capas Anzahl Spritzgänge	1-2
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Intervalle entre les couches Intervalo entre capas Intervall zwischen den Spritzgängen	20'

TDS B01A ED. 12/2021



ESSICCAZIONE & RESA

Drying & Yield | Séchage & Rendment |
Secado & Rendimiento | Trocknung & Ergiebigkeit

	APPASSIMENTO Flash time Tiempo de secado Flétrissement Ablüftzeit	20'
	FUORI POLVERE Dry dust free Hors poussière Fuera polvo Staubtrocken	30'
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Prêt pour le montage Listo para el montaje Montagefest	-
	ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying Séchage complet Secado Completo Vollständige Trocknung	20 °C: 12 h 60 °C: 40'
	IR - ONDE MEDIE IR - Medium Waves IR - Onde moyennes IR - Ondas medias IR - Mittlere Wellen IR - IRRADIANTI A GAS IR - Gas-fired radiant heaters IR - Radiants gaz IR - Radiantes a gas IR - Gas-Strahler	10' - 15' 5'
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Espesor de película seca Épaisseur de la pellicule sèche Trockenschichtstärke	30-40: 1 mano coat couche mano anstrich 60-80: 2 mani coats couches manos anstriche
	RESA RFU -M² / KG x 1 µ Yield RFU Rendement RFU Rendimiento RFU Ergiebigkeit RFU	470

CARTEGGIATURA

Sanding | Ponçage
Lijado | Schmirgeln

	ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding Orbital à sec Roto-orbital seco Exzenterschleifer Trocken	P320 - P400
	ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital wet sanding Orbital humide Roto-orbital mojado Exzenterschleifer Nass	P400-P600
	CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet ponçage manuel humide lijado manual en húmedo manuelles schmirgeln auf feuchtem grund	P600 - P800
	CART MANUALE SECCO Dry manual sanding Ponçage manuel à sec Lijado manual a seco Handschliff Trocken	P400
	SOVRAVERNICIABILE Overcoatable Survernissable Repintable Überstreichbar	40' - 24 h

TDS B01A ED. 12/2021



PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Produits complémentaires | Productos complementarios | Komplementäres Produkt

	CATALIZZATORE Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator	DILUENTE Thinner Diluant Diluyente Verdünner
897.2000	Standard	
882----	Lento Slow Lent Lento Langsam	
077----		Standard

CONSERVABILITA'

Storing | Durée de conservation |
Tiempo de conservación | Haltbarkeit



CONSERVABILITA'

Storing | Durée de conservation |
Tiempo de conservación | Haltbarkeit

12 Mesi | Months | Mois | Meses | Monate
5 < °C < 35

PALINAL

High Technology Paint

881.7777**FONDO EPOXY BAGNATO | BAGNATO**

WET ON WET EPOXY FILLER

2004/42/IIB(c)(540)515**COLORE**

881.7777 GRIGIO	GREY GRIS GRIS GRAU
881.1111 BIANCO	WHITE BLANC BLANCO WEIß
881.9005 NERO	BLACK NOIR NEGRO SCHWARZ

DESCRIPTION

An epoxy primer with significant chemical resistance and anti-corrosion features It is used in body shops and industrial painting and it can be over-painted with any type of enamel.

In the wet-on-wet mode it can be over-painted in a time interval that ranges from a minimum of 40 minutes to a maximum of 24 hours from primer application. After 24 hours of drying, the primer must be sanded.

COLOUR VARIANTS

881.9005	BLACK (on request)
881.1111	WHITE (on request)

PRODUCT FEATURES - BENEFITS

- Exceptional anti-corrosion resistance
- Excellent chemical resistance
- Applicable also by roll and brush
- It can be used to paint cement flooring
- Low enamel absorption

SPECIAL NOTES

Avoid operating at temperatures lower than 10°C and with relative humidity values higher than 80%.

TOOL WASHING

Use epoxy thinner code 077-----.

PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.

TDS B01A ED. 12/2021